


アスベストテープ代替品調査 (2004年4月～10月)

| | |
|-------|---|
| 名 称 | シリカファイバー シリカファイバーシート |
| 組 成 | シリカを主成分とした無機繊維のシート (SiO ₂ 94.0%) |
| 用 途 | 火花受け、遮熱、断熱用途、他 |
| 製 造 国 | ロシア |
| 製造会社 | アントジャパン(株) |
| 連絡先 | アントジャパン(株) 名古屋市天白区古川町 149 番地 Tel 052-892-6660 Fax 052-892-6662 |
| 価 格 | |
| 入 手 日 | 2004.6.4 |
| 写 真 |  |
| 製品説明 | 測定平均値：二酸化けい素 94.0%wt、酸化アルミニウム 4.0%wt、酸化ナトリウム 0.8%wt、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化第二鉄ほか 1.2%wt |
| 耐熱温度 | 連続使用可能温度 1000℃、瞬間耐熱温度 1650℃ |
| 関連サイト | http://www.antjapan.co.jp |
| 発 癌 性 | |
| 備 考 | 参考価格：シリカテープ 0.8×50×30m ¥30,240 |